Réf. 1333430

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT TERMINÉ		
	FICHE TECHNIQUE RECYCLE		
FT-3	EDITION 02	DATE 16/10/2018	Page 1 de 1

Date: 28/05/2021

PRODUIT	SP 130L 800x1130mm - 28µ avec lien
COMPOSITION	Polyéthylène de moyenne et basse densité recyclé, obtenu à partir de coupes de film de première qualité et d'emballages à usage industriel.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES-CHIMIQUES ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES				
CHIMIQUES	La matière première avec laquelle MAKROPLAS, S.L développe ses produits, est obtenue par des fournisseurs homologués selon règlementation espagnole.			
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES	Densité (ISO 1183)			0.920 a 0.925 g/ cm^3
	Indice de fluidité (190º C, 2.16Kg)			0,1 a 1 g/10min
		UNITÉ	TOLÉRANCE	VALEUR
	LAIZE	cm	± 2 cm	80
	LONGUE	cm	± 2 cm	113
	ÉPAISSEUR	microns	± 7%	28
	COULEUR	TRANSPARENT		

TRAITEMENTS APPLIQUÉS	Extrusion de film soufflé Transformé de 200 à 220 ºC.
ORIGINE	Materiel recyclé.
CARASTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES	Le polyéthylène avec lequel se fabriquent ce type de sascs es 100% RECYCLÉ ET RECYCLABLE. * Aucune émission toxique n'est générée par la combustion. * Ne contient pas de métaux lourds, garantissant une concentration inférieure à 250 ppm. * Ne contient pas de produits chimiques toxiques ou dangereux. * Pendant la fabrication du sac, l'eau de procédé n'est pas utilisée, il n'y a donc pas d'eaux usées ou de déversements d'aucune sorte.
USAGE	Stockage des ordures, coiffes couvre palettes, etc.
EMBALLAGES - ÉTIQUETTES	Le produit se présente palettisé, protégé par un film, selon les indications du client. Il se montre identifié aussi à l'extérieur. On étiquette le produit en chaque unité de vente (bobine, pochette ou carton) et aussi la palette à l'extérieur.
SPÉCIFICITÉS DE STOCKAGE	Le produit doit être stockée dans une zone pavée, sèche et bien drainée, protégée contre le rayonnement UV. Des conditions de stockage inadéquates peuvent affecter négativement les propriétés du produit.
VIE UTILE DU PRODUIT	Il est conseillé une date limite d'utilisation optimale de six mois afin d'assurer les propriétés physiques et chimiques du produit.
INFORMATION DE SÉCURITÉ	Tenir hors de portée des enfants par risque d'étouffement.
LÉGISLATION À APPLIQUER	Makroplas S.L. fabrique ses produits selon les exigences de la norme UNE-EN 13592:2017